



8100. CAREPOX BETONPRIMER OMV

Omschrijving:

Carepox Betonprimer OMV is een oplosmiddelvrije 2 componenten betonprimer op basis van epoxyhars

Bijzondere eigenschappen:

- Goede hechting
- Milde geur
- Reukarm
- Oplosmiddelvrij
- Potlife (bij 20°C) ca. 20 minuten; hierna niet meer gebruiken!

Toepassing:

Carepox betonprimer OMV 2-K wordt toegepast als hechtprimer onder de Carepox OMV 2-K en op nieuwe betonnen vloeren. Vooral daar waar een grote penetratie in de ondergrond gewenst is.

Basisgegevens. Bepaald bij 20°C en 60% RV**Bindmiddel:**

epoxy

Pigment:

TiO²

Viscositeit:

550 mPaS (gemengd)

Kleur:

transparant

Soortelijk gewicht:

ca. 1,1 kg/dm³ (gemengd)

Droogtijd (gemengd):

beloopbaar na ca. 24 uur

volledig uitgehard na ca. 7 dagen bij 20°C

Applicatiegegevens**Verwerking:**

kwast, roller of borstel.

Sterkte-eigenschappen:

druksterkte	: na 7 dagen 20°C > 110 N/mm ²
buigtreksterkte	: na 7 dagen 20°C > 100 N/mm ²
E-modulus	: na 7 dagen 20°C > 2700 N/mm ²

Ondergrond:

beton

Het beton moet "gezond" schoon, droog, stof-, vetvrij en ontdaan te zijn van losse delen en eventuele cementhuid.



8100. CAREPOX BETONPRIMER OMV

Mengverhouding:

750 gewichtsdelen basiscomponent (A)

250 gewichtsdelen harder (B)

Meng component A + B samen in de verpakking van de A-component, met een mechanische roerder met een laag toerental i.v.m. mogelijk luchtinslag gedurende 3 minuten, uitsluitend in bovenvermelde verhouding.

Potlife:

ca. 20 minuten; hierna niet meer gebruiken!

Theoretisch rendement:

ca. 300 – 500 gr/m² per laag, afhankelijk van ruwheid en poreusheid van de ondergrond.

Verwerkingscondities:

verwerkingstemperatuur: 7 - 25°C

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Reiniging gereedschap:

epoxy verdunning, direct na gebruik.

Overige gegevens**Stabiliteit/opslag:**

in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar
koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking:

5 kg

Veiligheidsvoorschriften:

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie:

A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.



8100. CAREPOX BETONPRIMER OMV

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl.II

subcat. j. performante tweecomponenten-coating voor specifiek eindgebruik zoals vloeren.

Type SG. Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Hazard Care Coatings

Jachthavenweg 9
5928 NT Venlo

Telefoon 077-3873887

Fax 077-3825282

E-mail info@hazardcarecoatings.nl

Website www.hazardcarecoatings.nl
