



8200. CAREPUR UNIVERSAL

Omschrijving:

Carepur Universal is een waterverdunbare, 1-componenten universele topcoat op acrylaat-polyurethaan basis.

Eigenschappen:

- Hygiënische coating voor de voedingsindustrie
- Goede chemische weerstand
- Hoge hardheid
- Goede weerstand tegen oplosmiddelen
- Reukarm
- Universele karakter
- Soepele verwerking
- Hoge dekkraft
- Goed reinigbaar
- Ei- tot zijdeglans
- Internationaal gecertificeerd voor toepassing in de voedings-, en levensmiddelenindustrie
- Toegestaan in een HACCP omgeving

Toepassing:

Carepur Universal wordt vooral toegepast als slijtvaste topcoat voor ondergronden zoals muren, plafonds en deuren in ruimtes waar hoge eisen gesteld worden aan reinigbaarheid en hygiëne. Denk hierbij aan ziekenhuizen, voedingsindustrie, horeca, hotels, bakkerijen, e.d. Het Universal staat voor het universele karakter dat het op verschillende ondergronden is toe te passen.

Basisgegevens. Bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel:

polyurethan acrylaatdispersie

Pigment:

wit en/of organisch-/anorganisch gekleurde

Viscositeit:

8 – 11 Poise

Glans:

ei- tot zijdeglans

Kleur:

wit en/of pastel

Soortelijk gewicht:

ca. 1,34 kg/ltr

Vaste-stofgehalte:

52-56 gewicht% (kleurloos)

Droogtijd:

stofdroog na ca. 1 uur
overschilderbaar na ca. 4 uur
maximale wasbaarheid na ca. 4 weken



8200. CAREPUR UNIVERSAL

Applicatiegegevens

Verwerking:

voor gebruik goed roeren; kan onverdund worden aangebracht; indien 2 lagen aangebracht dienen te worden: de eerste laag max. 5% verdunnen met water, de tweede laag max. 5% verdunnen. Bij spuitapplicatie (airless of luchtsput) max. 5% verdunnen. De minimale filmvormingstemperatuur is 8°C.

Ondergrond:

de ondergrond moet schoon, droog en vast zijn. Zuigende ondergronden voorbehandelen met voorstrijkmiddel.

Geadviseerde laagdikte:

droog: 40 - 90 micrometer

Ondergrond 1:

Stucwerk

De ondergrond moet schoon, droog en vast zijn. Met schimmels besmette wanden en/of muren voorbehandelen met algen reiniger. Vettige ondergronden (oliën en vet) reinigen met verfreiniger. Reparaties en egalisaties dienen vakkundig te geschieden met de daarvoor geëigende producten, ook ten aanzien van de afwerklaag. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Carecoat Diepgrond.

Reeds bestaand en behandeld werk

Oude tweecomponenten lagen goed opruwen, alvorens nieuwe verflaag aan te brengen. Bij twijfel oude verflaag altijd proefvlak opzetten.

Stucwerk

Wandafwerking

Systeem in 3 – 4 lagen

1e laag: Carecoat Diepgrond

2^e laag: Carepur Universal. Deze laag onverdund aanbrengen.

3^e laag: Carepur Universal. Deze laag onverdund aanbrengen.

Optioneel Systeem met blanke toplaag (ook in kleur)

4^e laag: Carepur Topcoat WV 2-K Naar gelang de vereiste slijtvastheid 1 of 2 lagen aanbrengen.



8200. CAREPUR UNIVERSAL

Ondergrond 2: Wandtegels

Goed reinigen en ontvetten met verfreinger zodat vettige ondergronden (oliën en vetten) verwijderd zijn.

Reeds bestaand en behandeld werk

Oude tweecomponenten lagen goed opruwen, alvorens nieuwe verflaag aan te brengen. Bij twijfel oude verflaag altijd proefvlak opzetten.

Wandtegels Wandafwerking

Systeem in 3 lagen

1^e laag: Carecoat Universele Hechtprimer

2^e laag: Carepur Universal

3^e laag: Carepur Universal

Theoretisch rendement:

ca. 6-8 m² per ltr. het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Verwerkingscondities:

verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C
relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Verdunning:

water.

Reiniging gereedschap:

water.





8200. CAREPUR UNIVERSAL

Overige gegevens

Vloeiing:
goed

Stabiliteit/opslag :
in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar
koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking:

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten
betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie :
A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel
gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn:
subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds
Type WG Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Hazard Care Coatings

Jachthavenweg 9
5928 NT Venlo

Telefoon

077-3873887

Fax

077-3825282

E-mail

info@hazardcarecoatings.nl

Website

www.hazardcarecoatings.nl